

# 深 岩 石 単 価 表

知る人ぞ知る・栃木の銘石

規 格	寸法(mm)	コーピン挽き		ショットブラスト仕上げ		ウォータージェット仕上げ	
		m <sup>2</sup> /枚	円/枚	m <sup>2</sup> /枚	円/枚	m <sup>2</sup> /枚	円/枚
厚み・15mm	300×600	17,500/5.5	3,182				
厚み・20mm	300×600	20,000/5.5	3,636	25,000/5.5	4,545	24,800/5.5	4,509
	300×900	17,300/3.7	4,676	23,300/3.7	6,297	22,100/3.7	5,973
厚み・30mm	300×600	20,300/5.5	3,691	25,300/5.5	25,295	25,100/5.5	4,564
	300×900	20,000/3.7	5,405	25,000/3.7	6,757	24,800/3.7	6,703
厚み・40mm	300×600	28,800/5.5	5,236	33,800/5.5	6,145	33,600/5.5	6,109
	300×900	28,500/3.7	7,703	33,500/3.7	9,054	33,300/3.7	9,000
厚み・50mm	300×600	29,700/5.5	5,400	34,700/5.5	6,309	34,500/5.5	6,273
	300×900	29,300/3.7	7,919	34,300/3.7	9,270	34,100/3.7	9,216
厚み・60mm	300×600	32,900/5.5	5,982	37,900/5.5	6,891	37,700/5.5	6,855
	300×900	32,600/3.7	8,811	37,600/3.7	10,162	37,400/3.7	10,108

○価格は産地土場渡しに付き配達料は別途申し受けます。

作成日:平成28年6月

○パレット梱包は別途料金を申し受けます。

栃木の石・深ジンダイ大

○価格・納期はお問い合わせください。

深岩石(凝灰岩)の物性試験結果 2008・4・25

○上記以外の仕上げ加工及び寸法サイズもたまわります。

見掛け 比重	吸水率 %	圧縮強度 N/mm <sup>2</sup>	曲げ強度 石厚30・N/mm <sup>2</sup>
1.55	19.71	25.9	3.6

# 大谷石単価表

日本の銘石

規格	寸法(mm)	コーピン挽き		チエーン挽き		古代仕上げ	
		m <sup>2</sup> /枚	円/枚	m <sup>2</sup> /枚	円/枚	m <sup>2</sup> /枚	円/枚
厚み・15mm	300×600	16,500/5.5	3,000				
厚み・20mm	300×600	17,500/5.5	3,182	19,500/5.5	3,545		
	300×900	16,000/3.7	4,324				
厚み・30mm	300×600	18,600/5.5	3,382	20,600/5.5	3,745	23,600/5.5	4,291
	300×900	16,700/3.7	4,514	18,500/3.7	5,000	21,700/3.7	5,865
厚み・40mm	300×600	21,600/5.5	3,927	21,800/5.5	3,964	26,600/5.5	4,836
	300×900	18,000/3.7	4,865	19,800/3.7	5,351	23,000/3.7	6,216
厚み・50mm	300×600	22,300/5.5	4,055	24,500/5.5	4,455	27,500/5.5	5,000
	300×900	18,700/3.7	5,054	20,700/3.7	5,595	23,300/3.7	6,297
厚み・60mm	300×600	23,500/5.5	4,273	25,700/5.5	4,673	29,000/5.5	5,273
	300×900	19,500/3.7	5,270	21,500/3.7	5,811	24,900/3.7	6,730

○価格は産地土場渡しに付き配達料は別途申し受けます。

作成日:平成28年4月

○パレット梱包は別途料金を申し受けます。

栃木の石・深ジンダイ大

○価格・納期はお問い合わせください。

大谷石(凝灰岩)の物性試験結果 2008.4.25

○上記以外の仕上げ加工及び寸法サイズもたまわります。

見掛け 比重	吸水率 %	圧縮強度 N/mm <sup>2</sup>	曲げ強度 石厚30・N/mm <sup>2</sup>
1.36	27.28	14.9	2.5

# 芦野石単価表

栃木の銘石

規格	寸法(mm)	コーピン挽き		水磨き		古代仕上げ	
		m <sup>2</sup> /枚	円/枚	m <sup>2</sup> /枚	円/枚	m <sup>2</sup> /枚	円/枚
厚み・15mm	300×600	18,000/5.5	3,273	26,000/5.5	4,727		
厚み・20mm	300×600	20,500/5.5	3,727	28,500/5.5	5,182	26,000/5.5	4,727
	300×900	20,100/3.7	5,432	28,100/3.7	7,595	25,600/3.7	6,919
厚み・30mm	300×600	25,500/5.5	4,636	33,500/5.5	6,091	31,000/5.5	5,636
	300×900	25,000/3.7	6,757	33,000/3.7	8,919	30,500/3.7	8,243
厚み・40mm	300×600	30,500/5.5	5,545	38,500/5.5	7,000	36,000/5.5	6,545
	300×900	29,800/3.7	8,054	37,800/3.7	10,216	35,300/3.7	9,541
厚み・50mm	300×600	34,800/5.5	6,327	42,800/5.5	7,782	40,300/5.5	7,327
	300×900	34,000/3.7	9,189	42,000/3.7	7,636	39,500/3.7	10,676
厚み・60mm	300×600	39,800/5.5	7,236	47,800/5.5	8,691	45,300/5.5	8,236
	300×900	38,800/3.7	10,486	46,800/3.7	12,649	44,300/3.7	11,923

○価格は産地土場渡しに付き配達料は別途申し受けます。

作成日:平成28年5月

○パレット梱包は別途料金を申し受けます。

栃木の石・深ジンダイ大

○価格・納期はお問い合わせください。

芦野石(安山岩)の物性試験結果 2008・4・25

○上記以外の仕上げ加工及び寸法サイズもたまわります。

見掛け 比重	吸水率 %	圧縮強度 N/mm <sup>2</sup>	曲げ強度 石厚30・N/mm <sup>2</sup>
2.14	7.1	55.3	5.7